

## Kerabit Bituminen holkkalista

### Asennusohje

#### Huomioi ennen asennusta

Alustan epätasaisuudet poistetaan tarvittaessa. Lisäksi pinta puhdistetaan pölystä, liasta ja irtoaineksesta harjaamalla. Betonipinnat kuivataan tarvittaessa kaasuliekillä. Tulitöitä koskevat turvallisuusohjeet ja määräykset tulee huomioida.

Parhaan tartunnan varmistamiseksi betonialusta tulee esikäsitellä Kerabit BIL 20/85 Esisivelyliuoksella tai KBL 20/100 Kumibitumiliuoksella. Esikäsitely tulee tehdä ja antaa kuivua kosketuskuivaksi ennen Bitumisen holkkalistan asennusta.



Holkkalistan pään liitospintoja kuumennetaan kaasuliekillä ja holkkalistan pää painetaan välittömästi paikoilleen.



Holkkalistaa taivutetaan, liekki kohdistetaan holkkalistan liitospintoihin ja samalla listaa painetaan paikoilleen nurkkaan.



Holkkalistan tartunta alustaan varmistetaan esimerkiksi lastan tai painorullan avulla.

Jatkoskohdat toteutetaan puskusaumalla. Tartunta varmistetaan kuumentamalla molempien listojen päitä ja painamalla ne tiiviisti yhteen. Jatkoksen pinta tasataan tarvittaessa kuumalla saumaustastalla. Holkkalistaa voidaan tarvittaessa työstää puukolla.

Bitumisen holkkalistan päälle ei tarvita erillistä tartuntaesisivelyä vaan vedeneristyskermit voidaan asentaa suoraan listan päälle.

Puualustalla holkkalistan kuumennus tulee tehdä erityistä varovaisuutta noudattaen, eikä alustaa kuumenneta.